



**Lufthärtender Kaltarbeitsstahl mit hoher Verschleißfestigkeit und Zähigkeit**

### Werkstoff Nr. 1.2363

(X100CrMoV5)

Hohe Maßbeständigkeit bei der Wärmebehandlung, gute Druckfestigkeit

#### Verwendungsmöglichkeiten:

Schnitt- und Stanzwerkzeuge, Rollen, Schermesser, Gewindewalzbacken, Kaltprägewerkzeuge, Kalibrier- und Pilgerdorne, Lehren- und Messwerkzeuge, Formen für die Kunststoffverarbeitung

#### Lieferung PRÄZI Flachstahl:

500 und 1030 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vierkantabmessungen, weich geglüht, max. 241 HB (max. 820 N/mm<sup>2</sup>)


#### Richtanalyse:

C	Cr	Mo	V
1,0	5,2	1,2	0,3 in %

#### Wärmebehandlung:

Spannungsarmglühen	650 - 680 °C
Weichglühen	800 - 840 °C
Härten	960 - 980 °C
Abschrecken	Öl, Luft oder Warmbad
Anlassen	170 - 190 °C

Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild  
Continuous time-temperature conversion diagram  
Diagramme TTT refroidissement continu



Hinweis: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben dienen der Beschreibung, eine Haftung ist ausgeschlossen.



**Air-hardening cold work steel  
Highly wear resistant and good toughness qualities**

### Material AISI A 2

High degree of dimensional stability during heat treatment, good compression resistance

#### Range of application:

Cutting tools and punching dies, rolls, shear cutters, thread rolling dies, cold embossing tools, calibration arbors and pilger mandrels, gauges and measuring Instruments, moulds for plastics processing

#### PRÄZI flat steel supplied:

Length 500 and 1030 mm with machining allowance, in plate form with square cross section and square dimensions, soft annealed max. 241 HB (max. 820 N/mm<sup>2</sup>)

#### Standard analysis:

C	Cr	Mo	V
1,0	5,2	1,2	0,3 in %

#### Heat treatment data:

Stress-relief annealing	650 - 680 °C
Soft annealing	800 - 840 °C
Hardening	960 - 980 °C
Quenching	Oil, air or warm bath
Tempering	170 - 190 °C



**Acier de travail à froid  
tremplant à l'air d'une haute ténacité et résistance à l'usure**

### Mat. AFNOR Z 100 CDV 5

Haute stabilité dimensionnelle au traitement thermique, bonne résistance à la compression

#### Possibilités d'utilisation:

Outils de coupe et de découpage à l'emporte-pièce, rouleaux, lames de cisailles, mâchoires à filets, outils de gaufrage à froid, mandrins de calibration et à pas de pelerin, outils-jauge et de mesure, moules affectés à la transformation des plastiques

#### Livraison acier plat PRÄZI:

Longueur 500 et 1030 mm avec sur épaisseur d'usinage, en plaques de section rectangulaire et dimensions de carrés, recuit doux, max. 241 HB (max. 820 N/mm<sup>2</sup>)

#### Analyse théorique

C	Cr	Mo	V
1,0	5,2	1,2	0,3 in %

#### Traitement thermique:

Recuit de détente	650 - 680 °C
Recuit d'adoucissement	800 - 840 °C
Trempe	960 - 980 °C
Refroidissement	Huile, air ou bain chaud
Revenu	170 - 190 °C

Anlassschaubild  
Tempering diagram  
Diagramme de revenu

